

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication : 2 754 937
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

②1 N° d'enregistrement national : 96 12892

⑤1 Int Cl⁶ : H 01 L 21/304, B 24 B 7/20

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 23.10.96.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 24.04.98 Bulletin 98/17.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : SOCIETE FRANCAISE HOECHST
SOCIETE ANONYME — FR.

⑦2 Inventeur(s) : JACQUINOT ERIC et RIVOIRE
MAURICE.

⑦3 Titulaire(s) : .

⑦4 Mandataire : RINUY SANTARELLI.

⑤4 NOUVEAU PROCEDE DE POLISSAGE MECANO-CHIMIQUE DE COUCHES DE MATERIAUX ISOLANTS A
BASE DE DERIVES DU SILICIUM OU DE SILICIUM.

⑤7 Procédé de polissage mécano-chimique d'une couche
de matériau isolant à base de silicium ou d'un dérivé du sili-
cium, dans lequel l'on procède à une abrasion de la couche
de matériau isolant en frottant ladite couche à l'aide d'un
tissu mettant en jeu un abrasif comprenant une suspension
aqueuse acide de silice colloïdale contenant des particules
de silice colloïdale individualisées, non liées entre elles par
des liaisons siloxanes, et de l'eau comme milieu de sus-
pension et nouveaux abrasifs à base de telles suspen-
sions.

FR 2 754 937 - A1



La présente invention concerne la technique d'aplanissement par le polissage mécano-chimique d'un matériau d'isolement électrique applicable à l'isolation des circuits intégrés.

Dans le cadre de la réduction des dimensions et de l'augmentation de la densité dans le domaine de la micro-électronique, les techniques d'isolation évoluent. Ainsi aux techniques d'isolation des zones actives à base d'oxydation localisée, ont succédé les techniques d'isolement latéral desdites zones actives par tranchées peu profondes comprenant les étapes de gravure de ces tranchées, de remplissage par le dépôt de l'isolant et l'aplanissement de cette
10 couche isolante.

La principale difficulté liée à ces techniques d'isolation est l'aplanissement de la couche du matériau isolant.

Il apparaît que le polissage mécano-chimique est la solution la plus performante pour cette étape du procédé d'aplanissement. Il présente l'avantage
15 par rapport aux techniques conventionnelles de gravure liquide ou par plasma, de graver les matériaux en aplanissant très efficacement les reliefs initiaux.

La présente invention concerne une amélioration des étapes d'aplanissement de l'oxyde de silicium utilisé pour la fabrication des circuits intégrés au niveau de l'isolation latérale (STI : Shallow Trench Isolation) et au
20 niveau de l'isolement des interconnexions (ILD, Inter-Level Dielectrics).

La technique du polissage mécano-chimique combine deux effets influant sur l'attaque de l'isolant, à savoir un effet mécanique et un effet chimique.

L'effet mécanique résulte de la force d'appui de la plaquette de matériau semi-conducteur sur un tissu de polissage, des vitesses de
25 déplacement (par exemple de rotation) relatif de la plaquette et du tissu, des caractéristiques de ce tissu et du diamètre des particules de silice de l'abrasif.

L'effet chimique résulte essentiellement de la chimie de surface de la silice colloïdale.

Ces deux effets conjugués provoquent le retrait des molécules du
30 matériau poli préférentiellement sur les zones en relief en induisant l'aplanissement du matériau à polir.

Pour le polissage d'un matériau isolant à base de dérivés du silicium tels que le dioxyde de silicium ou le nitrure de silicium, on emploie généralement un abrasif constitué de solutions aqueuses basiques de particules colloïdales de silice pyrogénées, appelées également fumées de silice.

5 Ces silices pyrogénées sont obtenues à partir de procédés pyrogéniques par combustion de tétrachlorosilane de haute pureté avec de l'hydrogène et de l'oxygène dans une chambre à combustion à haute température.

On obtient habituellement des particules primaires de silice
10 sphériques de 5 à 50 nanomètres qui forment des agrégats de particules de longueur généralement comprise entre 50 à 500 nanomètres.

Dans la littérature, il a été décrit que, lors du polissage mécano-
chimique d'un isolant à base de dérivés du silicium, tout particulièrement à base
de dioxyde de silicium, la vitesse d'attaque de l'isolant à l'aide de silices
15 pyrogénées était d'autant plus importante que le diamètre des particules de silice
colloïdale utilisée était important, et que le pH de la solution de silice colloïdale
utilisée était élevé (voir en particulier R. Jairath et al, Mat. Res. Soc. Symp. Proc.
vol 337, 1994, p121-31, G.J Pietsch et al, Surface Science 331-333 (1995) p.395
- 401, M. Borda et al, Dumez Conference 21-22,2,1995 p.331-337, D. DeVlieger
20 et al, Conference Proceedings ULSI-X 1995, Materials Research Society, p.201-
205, W.J. Patrick et al, J. Electrochem. Soc., vol.138, n°6, June 1991, p.1778-
1784, R. Kolenkow et al, Solid State Technology, June 1992, p. 112-114, Beyer,
Klaus Dietrich EP 224646, Sears George Wallace Jr, US 3.922.393, Doan Trung
T. US 5169491, Koto Itsuki JP 07316846).

25 Les pH les plus couramment utilisés se situent entre 9 et 12,5. Par
contre à pH acide les vitesses d'attaque sont particulièrement faibles, voir en
particulier la figure 1. de l'article de G.J. Pietsch et al, Surface Science 331-333
(1995) p. 396.

L'utilisation de telles suspensions aqueuses en milieu fortement
30 basique présente un certain nombre d'inconvénients. Tout d'abord du fait de la
distribution large de la longueur des agrégats, il y a une tendance à la

sédimentation de ces dernières au cours du temps, inconvénient qui ne peut être minimisé que par une agitation constante de la suspension. En outre l'utilisation de suspensions aqueuses fortement basiques présente toujours des inconvénients dans le domaine de l'environnement et des conditions de travail.

5 La demanderesse s'est donc donné pour but principal une amélioration de l'aplanissement des couches de dioxyde de silicium dans les procédés d'isolement que l'on peut rencontrer dans la fabrication des circuits intégrés, par exemple dans les procédés d'isolement latéral par tranchées peu profondes des futures zones actives du substrat semi-conducteur, ainsi que dans
10 d'autres procédés d'isolement de circuits intégrés qui nécessitent un aplanissement parfait du dioxyde de silicium. Ceci englobe également l'isolement des interconnexions des circuits intégrés par du dioxyde de silicium.

 Pour réaliser toutes ces améliorations dans le polissage mécano-chimique effectué avec des suspensions aqueuses basiques de silice colloïdale,
15 il a été constaté de façon surprenante et inattendue que des suspensions de silice colloïdale, comprenant ou constituées de fines particules individualisées de silice non liées entre elles par des liaisons siloxanes et utilisées en milieu acide permettaient d'obtenir des effets d'aplanissement très améliorés tout en conservant une bonne vitesse d'attaque du matériau isolant, ainsi que
20 d'excellentes qualités d'uniformité d'attaque du polissage.

 C'est pourquoi la présente invention a pour objet l'utilisation d'un abrasif qui comprend une suspension aqueuse acide de silice colloïdale contenant des particules de silice colloïdale individualisées, non liées entre elles par des liaisons siloxanes, et de l'eau comme milieu de suspension pour le
25 polissage mécano-chimique de couches à base de silicium ou de dérivés du silicium, plus particulièrement le polissage mécano-chimique de couches de dioxyde de silicium, ainsi qu'un procédé de polissage mécano-chimique d'une couche de matériau isolant à base de silicium ou d'un dérivé du silicium, dans lequel l'on procède à une abrasion de la couche de matériau isolant en frottant
30 ladite couche à l'aide d'un tissu comprenant un abrasif, caractérisé en ce que l'abrasif comprend une suspension aqueuse acide de silice colloïdale

comprenant des particules individualisées de silice colloïdale, non liées entre elles par des liaisons siloxanes, et de l'eau comme milieu de suspension et est de préférence essentiellement constitué d'une telle suspension aqueuse acide.

Ces suspensions aqueuses de silice colloïdale comprennent ou
5 sont constituées de fines particules individualisées de silice, non liées entre elles par des liaisons siloxanes, en suspension dans de l'eau et sont de préférence substantiellement dépourvues d'agrégats de particules. Pour le polissage mécano-chimique des couches de matériaux selon l'invention, les suspensions aqueuses de silice colloïdale sont utilisées en milieu acide, et possèdent de
10 préférence des diamètres de particules individuelles compris entre 3 et 250 nm notamment entre 3 et 150 nm, particulièrement entre 10 et 50 nm.

De telles suspensions aqueuses de silice colloïdale peuvent être obtenues, soit à partir de silicates alcalins, en particulier, de sodium ou de potassium, soit à partir de silicate d'éthyle. Dans les deux cas, à partir des
15 moyens connus de l'homme de l'art et décrits plus particulièrement par K.K Iler, dans "The Chemistry of Silica", chapitre 9, pages 331 à 343, Ed. Wiley Interscience 1979, on peut obtenir des suspensions aqueuses acides de silice colloïdale contenant des particules individualisées, non liées entre elles par des liaisons de type siloxane de diamètre compris entre 3 et 250 nm.

20 Un avantage principal de l'invention est l'amélioration du polissage mécano-chimique de couches de matériau isolant tel le dioxyde de silicium par des suspensions aqueuses acides de silice colloïdale.

Cette amélioration peut être par exemple essentiellement démontrée par 3 types de tests :

25 a) des tests de vitesse d'attaque des couches de dioxyde de silicium par la dispersion aqueuse d'abrasif de silice colloïdale. Cette vitesse d'attaque est mesurée, par la différence de mesures d'épaisseurs avant et après polissage, sur une plaque de dioxyde de silicium dépourvue de motifs. La vitesse d'attaque est exprimée en Å/min.

30 b) des tests d'aplanissement, en particulier le degré d'aplanissement (DA) caractérisant la variation de la hauteur de marche entre le

relief initial (avant polissage) et le relief final (après polissage), mesuré sur des plaques comportant des motifs isolés d'une hauteur initiale de 7000 Å. Il s'exprime en pourcentage et est défini par la formule suivante:

$$5 \quad DA = 100 \times \frac{Hi - Hf}{Hi}$$

avec Hi = Hauteur de marche initiale

Hf = Hauteur de marche finale

10 Un aplanissement total donne un degré d'aplanissement total de 100 %. Un aplanissement nul donne un degré d'aplanissement de 0 %.

Les figures 1, 2 et 3 illustrent la définition du degré d'aplanissement. Le degré d'aplanissement est de 0% dans la figure 1, de 50% dans la figure 2 et de 100% dans la figure 3.

15 Pour tous les tests d'aplanissement, l'épaisseur enlevée dans les parties basses (hors motif) a été ajustée à 3500 Å.

c) des tests d'uniformité d'attaque du polissage. Celle-ci représente la variation d'épaisseur d'oxyde sur une même plaque. Elle est calculée à partir de mesures d'oxyde sur une même plaque de SiO₂ avant et après polissage
20 selon la formule suivante :

$$U = \frac{\text{Epaisseur Maxi} - \text{Epaisseur Mini}}{2 \times \text{Epaisseur moyenne enlevée}} \times 100$$

25 Plus la valeur obtenue est basse, plus l'uniformité d'attaque est satisfaisante.

Ce procédé de polissage avantageux est réalisé grâce à des suspensions aqueuses acides de silice colloïdale particulières, constituées de particules individualisées, non liées entre elles par des liaisons siloxanes.

30 Dans les conditions préférentielles de mise en oeuvre du procédé selon l'invention, on utilise des suspensions aqueuses acides de silice colloïdale

ayant un pH compris entre 1 et 6, notamment entre 1,5 et 4, particulièrement entre 2 et 3.

Dans d'autres conditions préférentielles de mise en oeuvre du procédé selon l'invention, les diamètres des particules élémentaires des suspensions de silice colloïdale sont compris entre 3 et 250 nm, notamment entre 3 et 150 nm, particulièrement entre 10 et 50 nm.

Afin d'obtenir le meilleur rendement de polissage en particulier pour les deux tests principaux retenus : vitesse d'attaque des couches de dioxyde de silicium et qualité de l'aplanissement des couches traitées, dans encore d'autres conditions préférentielles de mise en oeuvre, la concentration pondérale en produit de polissage, c'est à dire de silice, est de 5 à 50 % , préférentiellement de 15 à 30 %.

La couche de matériau isolant est de préférence à base de dioxyde de silicium, le nitrure de silicium, de polysilicium, ou de silicium amorphe et plus particulièrement à base de dioxyde de silicium.

Un autre avantage de l'invention est que les suspensions aqueuses acides de silice colloïdale, constituées de particules individualisées, non liées entre elles par des liaisons siloxanes et possédant des diamètres de particules pratiquement monodisperses, ont une très bonne stabilité dans le temps, d'où résulte l'absence de sédimentation au cours du temps.

La présente demande a enfin pour objet un abrasif pour le polissage mécano-chimique d'une couche de matériau isolant à base de silicium ou d'un dérivé du silicium comprenant un tissu imprégné d'une suspension aqueuse acide de silice colloïdale, comprenant des particules individualisées non liées entre elles par des liaisons siloxanes, de diamètre compris entre 3 et 250 nanomètres, de pH compris entre 1,5 et 4. Des suspensions tout particulièrement préférées sont décrites ci-dessus dans les conditions opératoires du procédé.

Les exemples suivants permettront de mieux comprendre l'invention.

EXEMPLE 1: Exemple de polissage avec des abrasifs à base de suspensions aqueuses acides de silice colloïdale selon l'invention -

Sur chaque plaquette étudiée est réalisé un dépôt de dioxyde de silicium d'environ 1 μm qui est ensuite mesuré avant polissage.

5 La plaquette est ensuite polie grâce au procédé standard suivant :

- force d'appui : 0,5 daN/cm²
- vitesse plateau : 25 tours/mn
- vitesse tête (carrier) : 22 tours/mn
- température : 20°C

10 - débit d'abrasif : 80 cm³ /mn
 - tissu : IC 1000 sur Suba 4 de RODEL PRODUCTS

Les résultats indiqués dans chaque exemple sont obtenus à partir d'une plaquette de dioxyde de silicium pleine plaque pour les vitesses d'attaque, et pour le pourcentage d'uniformité d'attaque, et d'une plaquette structurée pour déterminer le degré d'aplanissement .

Avec une silice colloïdale dont les caractéristiques sont les suivantes :

20 - diamètre moyen des particules élémentaires
 de silice colloïdale : 12 nm
 - pH de la suspension aqueuse : 2,2
 - concentration pondérale en silice colloïdale : 20 %

on obtient :

25 - un degré d'aplanissement de 78 %
 - une vitesse d'attaque de SiO₂ de 1050 Å/mn
 - un pourcentage d'uniformité d'attaque de 3 %.

Dans les mêmes conditions en utilisant une silice colloïdale, dont les caractéristiques sont les suivantes :

30 - diamètre moyen des particules élémentaires
 de silice colloïdale : 25 nm
 - pH de la suspension aqueuse : 2,2

- concentration pondérale en silice colloïdale : 20 %
on obtient :

- un degré d'aplanissement de 52 %
- une vitesse d'attaque de SiO_2 de 1850 Å/min.
- un pourcentage d'uniformité d'attaque de 2,5 %

5

Expérimentation 1 : Exemple de comparaison de polissage avec des abrasifs à base de suspensions aqueuses basiques de silice colloïdale

Le procédé de polissage est réalisé dans les conditions ci-dessus,
10 mais la concentration pondérale en silice a été ajustée à 12 - 13 %.

Avec une silice colloïdale pyrogénée commerciale pour cette application dont les caractéristiques sont les suivantes :

- diamètre moyen des particules élémentaires : 10 nm
- diamètres particules agrégats moyens : 150 nm
- 15 - pH de la suspension aqueuse : 10,3
- concentration pondérale en produit actif : 12 %

on obtient :

- un degré d'aplanissement de 42 %
- une vitesse d'attaque de SiO_2 de 1100 Å
- 20 - un pourcentage d'uniformité d'attaque de 8,5 %.

Avec une silice colloïdale pyrogène commerciale pour cette application dont les caractéristiques sont les suivantes :

- diamètre moyen des particules élémentaires : 25 nm
- diamètre particules agrégats moyen : 200 nm
- 25 - pH de la suspension aqueuse : 10,2
- concentration pondérale en produit actif : 13 %

on obtient :

- un degré d'aplanissement de 56 %
- une vitesse d'attaque de SiO_2 de 1500 Å
- 30 - un pourcentage d'uniformité d'attaque de 11, 5%.

On constate donc d'une part, que contrairement à ce qui est annoncé dans la littérature, et de façon inattendue, l'on peut obtenir, avec les suspensions aqueuses acides de silice colloïdale, des vitesses d'attaque de la couche de dioxyde de silicium du même ordre de grandeur que les suspensions
5 aqueuses basiques de silice colloïdale précédemment utilisées.

On voit également d'autre part que de façon tout aussi inattendue les suspensions aqueuses acides de silice colloïdale donnent des effets d'aplanissement très largement supérieurs à ceux obtenus avec des suspensions aqueuses basiques de silice colloïdale pyrogénée et que de façon très
10 surprenante ce sont les suspensions aqueuses acides à base de petites particules qui donnent les meilleurs résultats de tous les produits testés.

Enfin, on a pu mettre en évidence une très bonne uniformité d'attaque des suspensions aqueuses acides de silice colloïdale selon l'invention par rapport aux suspensions aqueuses basiques de silice colloïdale pyrogénée.

REVENDICATIONS

1. Procédé de polissage mécano-chimique d'une couche de matériau isolant à base de silicium ou d'un dérivé du silicium, dans lequel l'on
5 procède à une abrasion de la couche de matériau isolant en frottant ladite couche à l'aide d'un tissu comprenant un abrasif, caractérisé en ce que l'abrasif comprend une suspension aqueuse acide de silice colloïdale contenant des particules de silice colloïdale individualisées, non liées entre elles par des liaisons siloxanes, et de l'eau comme milieu de suspension.
- 10 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la suspension aqueuse acide de silice colloïdale a un pH compris entre 1 et 6.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé par le fait que la suspension aqueuse acide de silice colloïdale a un pH compris entre 2 et 3.
- 15 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait que la suspension aqueuse acide de silice colloïdale comprend des particules individualisées non liées entre elles par des liaisons siloxanes, de diamètre compris entre 3 et 250 nanomètres.
- 20 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la suspension aqueuse acide de silice colloïdale comprend des particules individualisées non liées entre elles par des liaisons siloxanes, de diamètre compris entre 10 et 50 nanomètres.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que la suspension aqueuse acide de silice colloïdale est utilisée à une concentration pondérale en silice comprise entre 5 et 50 %.
- 25 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé par le fait que la suspension aqueuse acide de silice colloïdale est utilisée à une concentration pondérale en silice comprise entre 15 et 30 %.
8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait que la couche de matériau isolant à base silicium ou de dérivés de silicium
30 est à base de dioxyde de silicium, de nitrure de silicium, de polysilicium, ou de silicium amorphe.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé par le fait que la couche de matériau isolant est à base de dioxyde de silicium.

10. Un abrasif pour le polissage mécano-chimique d'une couche de matériau isolant à base de silicium ou d'un dérivé du silicium comprenant un tissu
5 imprégné d'une suspension aqueuse acide de silice colloïdale, comprenant des particules individualisées non liées entre elles par des liaisons siloxanes, de diamètre compris entre 3 et 250 nanomètres, de pH compris entre 1,5 et 4.

1/1




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLERAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheFA 538170
FR 9612892

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	EP 0 401 147 A (IBM) 5 Décembre 1990 * page 3, ligne 24 - ligne 44; revendications 3,12 *	1,3,6,7
A	US 4 944 836 A (BEYER KLAUS D ET AL) 31 Juillet 1990 * revendications 1,4-9 *	1,8,9
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		H01L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
2 Juin 1997		Hammel, E
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1

EPO FORM 1503 01.82 (P04C13)